

### Kvalita materiálu a opracování

Na pohledové straně jsou jednotlivé vlasové praskliny do šířky max. 0,5mm povoleny. Smolníky smí být vyčlunkovány. Barva a struktura člunků musí odpovídat nosiči. Cinkovaná madla nemusí být s barevně sladěnými cinkovými spoji. Rozestup cinků a další pravidla dle platného Předpisu délek katalogových výrobků.

Vytrhání není povoleno (především u dubu), žádné normálně viditelné vlnky po frézování (viditelné jen při bližším zkoumání).

Pevně srostlé suky do max. Ø10 mm jsou povoleny. Křídlové suky jsou povoleny.

### Požadavky na barvu

Na madlech jsou povoleny jednotlivé záběhy běle do 1/4 šířky a délky a pestrá struktura dřeva.

### Křivost

Celokulatá → křivost max. 10 mm/m, vícenásobná křivost není povolena.

