

Infoblatt: Qualität KOLAR-Handläufe



Holz ist ein rein natürliches, unschädliches und ökologisches Material. Ein weiteres positives Merkmal von Holz ist seine Einzigartigkeit. Jedes Stück Holz ist ein Unikat - es unterscheidet sich in Farbe, Nuancen von Schattierungen, und Maserung.

Bei der Herstellung von Handläufen streben wir die höchstmögliche Ressourcenschonung unter Einhaltung interner Qualitätsstandards an. Wir verpflichten uns zu folgenden Qualitätsmerkmalen unsere Handläufe:



Materialqualität und Bearbeitung

Auf der sichtbaren Seite sind einzelne Haarrisse bis zu einer Breite von max. 0,5 mm zulässig. Harzgallen werden mittels Holzflicken/Schifferl geschlossen. Die Farbe und Struktur der Holzflicken wird auf den Träger abgestimmt.



Die einzelnen Stücke, die mittels Keilzinkung verbunden werden, werden bestmöglich farblich abgestimmt. Mindestabstände zwischen den Keilzinkungen und weitere Längen-Definitionen gemäß dem aktuellen Katalog.



Fallweise werden, je nach Holzart, verwachsene Äste bis maximal Ø10 mm mitgeliefert. Flügeläste sind zulässig.

Farbanforderungen



Im Handlauf sind einzelne Splint- und andere Farbeinläufe mit bis zu einem Viertel der Breite und Länge sowie eine lebhaft Holzstruktur zulässig. Bedingt durch unterschiedliches Rohmaterial und unterschiedliche Bearbeitungsweise liegen Farb- und Strukturunterschiede zwischen Stangenware und Zubehör, wie z.B. Krümmlinge oder Abdeckkappen, in der Natur der Sache.

Krümmung



Besonders bei durchgehenden Handläufen kann es zu Krümmungen kommen. Abhängig von der Holzart beträgt diese max. 10 mm/m.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Dezember 2020