

Kvalita materiálu a opracování

Na pohledové straně jsou jednotlivé vlasové praskliny do šířky max. 0,5mm povoleny. Smolníky smí být vyčlunkovány. Barva a struktura člunků musí odpovídat nosiči. Cinkovaná madla nemusí být s barevně sladěnými cinkovými spoji. Rozestup cinků a další pravidla dle platného Předpisu délek katalogových výrobků.

Vytrhání není povoleno (především u dubu), žádné normálně viditelné vlnky po frézování (viditelné jen při bližším zkoumání).

Pevně srostlé suky do max. Ø10 mm jsou povoleny. Křídlové suky jsou povoleny.

Požadavky na barvu

Na madlech jsou povoleny jednotlivé záběhy běle do 1/4 šířky a délky a pestrá struktura dřeva.

Křivost

Celokulatá → křivost max. 10 mm/m, vícenásobná křivost není povolena.

